

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Dub Chevron Sonata (Natur/Rustik)

Index výrobku	BVU-DBE1-OX4-XXR-A14130-F
Katalogové číslo výrobku	1WV000006
Kód EAN	5906737989197

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Family
Povrchová úprava	Olej přírodní
Systém spojení prken	Příčný a podélná strana – pero-drážka, vložka čelního spoje - HDF
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – přírodní dub, mikro 4V, kartáčovaný.
Tvrдость dubového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm)
Délka	725 mm (+/- 0,1 %)
Šířka	130 mm (+/- 0,2 mm)
Úhel	45°

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5 mm
BALENÍ	
Počet prken v balíku	8 ks (4x levé, 4x pravé)
Balík	0,61 m ² / v bal., 42 bal./ paleta = 25,62 m ²
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7 % +/- 2 %
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. Produkt určen výhradně pro pokládku francouzského stromečku. Montáž lepením k podkladu.
Záruka	30 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Family
Zdravé suky	O průměru do 35 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	O průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	O průměru do 20 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Lesk	Přípustný bez omezení
Běl	Přípustná na okraji lamely až do 10 % šíře desky
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 5 mm a délce 200 mm
Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

Datum: 13. 9. 2021



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy