

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Dub Melody (Rustik)

Index výrobku	BC1-DBE1-OX4-PWZ-D14180-U
Katalogové číslo výrobku	1WG000631
Kód EAN	5906737961629

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Country
Povrchová úprava	Olej přírodní
Systém spojení prken	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka příčného zámku-překližka
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – zlatý bronz, 4V, kartáčovaný.
Tvrdość dubového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdość: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstvých podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm)
Délka	2200 mm. Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> • Jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku • Dvě prkna v balíku mohou mít - 10 mm na délku
Šířka	180 mm (+/- 0,2 mm) Mezera (mezi dílci) =/ < 0,2 mm Přípustná odchylka pravouhlosti =/ < 0,2 % šířky Příčné zakřivení (napříč dílcem) =/ < 0,2 % šířky Podélné zakřivení boků (podél dílce) =/ < 0,1 % délky Podélné zakřivení 1% délky dílce

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	Střední vrstva 9,5 mm Spodní vrstva 2,0 mm
BALENÍ	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm + 2 ks x 1092 mm
Balík	2,77 m ² / v bal
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7 % +/- 2 %

Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Country
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	O průměru do 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	O průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Lesk	Přípustný bez omezení
Běl	Přípustná bez omezení
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce 600 mm
Biodegradace (zmodráání /	Nepřípustná



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

žluté skvrny)	
TECHNICKÉ PARAMETRY	
Uvolňování formaldehydu dle EN 717/1:2006	Třída E1
Tepelná vodivost dle EN 12524:2003	0,14 W/mK
Třída reakce na oheň dle EN 13501-1:2007	Dfl- S1
Biologická trvanlivost dle EN 350-2:2002	NPD

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

Datum: 13. 9. 2021



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy