

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Jasan Stockholm

Index výrobku	BC8-JES3-LIN-XXX-D14207-F
Katalogové číslo výrobku	3WG000650
Kód EAN	5906737961070 (PL), 4823062615489 (UA)

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva jasanové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo
Vzhled povrchu	Podlaha- 3-lamelová (tři řady lamel na široké straně desky), třída Family
Povrchová úprava	5 vrstev pŕlmatného akrylátového laku Professional, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy povrchového laku)
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – HDF
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Jasanové dřevo s přirozenými charakteristikami jako např. výskyt proměnlivé barvených letokruhů. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření.
Tvrdost jasanového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 40 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevých podlahových dílců.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm)
Délka	2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> • jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku • dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku
Šířka	207 +/- 0,2 mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	3,2 mm
Střední vrstva	8,2 mm
Spodní vrstva	2,6 mm

BALENÍ	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x1092 mm
Balík	3,18 m ² / bal.,40 bal./ paleta =127,2 m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Family
Zdravé suky	Přípustné o průměru do 30 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné o průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 15 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Libovolná
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Netýká se
Běl	Netýká se
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 1 mm a délce 30 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever