

Technický list Timber Top

Specifikace	Norma	Třívrstvá dřevěná podlaha			
Šířka (± 0,2 mm)	EN 13489	145 mm	190 mm	240 mm	290 mm
Délka (± 5 mm)		1820 mm	1820/2450 mm	2130/2450 mm	2130/3000 mm
Tloušťka (± 0,2 mm)		14,2 mm	14,2 mm	14,2/22 mm	14,2 mm
Nášlapná vrstva		3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kolmost	EN 13489	≤ 0,2 % na šířku			
Konkávní průhyb celého prkna	EN 13489	≤ 0,2 % na šířku			
Pružnost	EN 13489	≤ 0,1 % na šířku			
Tvorba spár mezi prkny	EN 13489	≤ 0,2 mm			
Vlhkost	EN 13183-1	7 % ± 2 % (v době dodání)			
Lepidlo	EN 717-1	JAPAN F****~ EO			
Povrchová úprava	EN 13696:2008 SIS	> 800 otáček			
	ASTM D4060 CS 17	> 5000 otáček			
Lesk	ISO 2813, úhel 60°	5%, 10% nebo 30% stupeň lesku ± 3%			
Emise formaldehydu	ASTM D5116	žádné emise/žádný přidaný formaldehyd			