

Wood Lye [Louh na tvrdé a měkké dřevo] se používá pro základní nátěry neošetřených nebo nově broušených dřevěných interiérových povrchů, jako jsou například podlahy, schody, nábytek a obklady. Základní nátěr zabraňuje zežloutnutí dřeva a zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva, což v závislosti na zvolené barvě vytváří barevný efekt. Wood Lye [Louh na tvrdé a měkké dřevo] lze použít na všechny druhy dřeva.

- **Pro světlejší povrchovou úpravu**
- **Zmírňuje proces žloutnutí dřeva**
- **Vyžaduje následné ošetření olejem, lakem nebo mýdlem**
- **Ideální pro všechny druhy dřeva**



Oblast použití

Používá se pro základní nátěry neošetřeného a nově broušeného dřeva v interiéru. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití

Příprava	Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120). Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Úprava	Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Je důležité, aby v nádobě nezůstaly žádné pigmenty. Během aplikace louhu pravidelně promíchejte, abyste zabránili usazování pigmentů na dno. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1 l louhu na 10 m ² dřeva. Nechte dřevo přibližně 8-12 hodin schnout při 20°C. Odstraňte vyčnívající vlákna a přebytečné pigmenty pomocí středního, např. zeleného nebo Bordeaux brusného lešticího kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače. Povrchovou úpravu dřeva dokončete pomocí oleje, laku nebo mýdla WOCA.

Doba schnutí

Doba schnutí	8-12 hodin.
--------------	-------------



Wood Lye

Minimalizuje žloutnutí dřeva

Technický údajový list

09.08.2021 - p. 2/2

Technické údaje

Hustota	1,01-1,04
Hodnota pH	8-10
Trvanlivost	36M
Spotřeba	8-10 m ² /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Barvy	White and grey
Čištění náradí	Voda.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
Balení	2,5 L

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesе žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.