

Technický list Vrstvená dřevěná podlaha

Multiplex Barrique Dub 16/5,5 mm

Druh podlahové krytiny	Prkenná vrstvená podlaha s dubovou nášlapnou vrstvou
Skladba	Prostřední vrstva: překližka z břízy, vícevrstvá, zkřížená
	Nášlapná vrstva: dub evropský
Tloušťka	cca 16 mm
Nášlapná vrstva	cca 5,5 mm (v závislosti na hloubce kartáčování, do 4 mm povoleno)
Šířka	140/160/190 mm
Délky	Mix, min. 600 – max. 2500 mm. Dodání dle dostupnosti. Nelze dodat konkrétní délky. Průměrná délka nejméně 1500 mm.
Profil	Pero-drážka na všech čtyřech stranách. Mikro 4V na všech hranách.
Norma	Výroba dle EN 13489. Varianty jsou vedené v tomto tech. listě.
Tolerance	
Výškový přesah	Vzhledem k požadovanému přírodnímu vzhledu (nekalibrované, struktura 3D, odsazení kvůli leštěným plochám atd.) jsou výškové odchylky povoleny bez omezení.
Tloušťka	max. ± 2,00 mm (díky 3D struktuře)
Šířka	max. ± 1,00 mm
Odchylka úhlu	0,20 % šířky
Příčné zakřivení	0,70 % šířky
Podélné zakřivení	
šířky	0,50 % šířky
úzké strany	0,50 % délky
Vlhkost dřeva	9 % (± 2 %)
Povrch	Nekalibrovaný, neopracovaný, 3D kartáčování
Balení	Smršťovací fólie, vlnitá lepenka
Třídění	Volná třída v souladu s normou EN 13489. Třídění dle firmy:

	Barrique Original (Rustik). Více informací najdete v technickém listě „Třídění vrstvených podlah multiplex“.
Instalace	Celoplošné přilepení, šíře max. 250 mm s ohledem na normu DIN 18356 (parketové práce), DIN 18202 (tolerance rovinnosti), VOB (aktuální verze).
Podlahové topení	Vhodné za těchto podmínek:
	šíře max. 250 mm celoplošně přilepená na potěr
	použití vhodného lepidla
	pouze vodní podlahové topení, ne elektrické topení
	standardizovaný potěr (mimo jiné pevnost, rovinatost)
	vezměte na vědomí max. přípustnou zbytkovou vlhkost potěru (měření vlhkosti)
	teplota dřevěném povrchů nesmí překročit 29 °C (při dlouhodobém užívání 26° C) rovnoměrné vytápění povrchu
Tepelná propustnost	0,09 qm K/W ($\lambda = 0,17$)
Oblast použití	Vhodné pro všechny prostory (domácnosti, komerční prostory). Pokoje s normálním vnitřním klimatem (VOB/C DIN 18356).
Hořlavost	Cfl-s1 (normálně hořlavý)
Emisní třída	E1

Datum účinnosti: 1. 3. 2023



Sustainably
Sourced



Natural
Surface



European
Oak



Individual
Texture



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever